

POLYMER IRAN



CHEMICAL & INDUSTRIAL CO.
WWW.POLYMERIRAN.COM



شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران

POLYMER IRAN
CHEMICAL INDUSTRIES CO.

WWW.POLYMERIRAN.COM



<



POLYMER IRAN

INDEX PAGE

شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران POLYMER IRAN CO.	۱
افتخارات و دستاوردها AWARDS AND ACHIEVEMENTS	۳
رزین های پلی استر غیراشعاع اورنوفتالیک ORTHOPHTHALIC UNSATURATED POLYESTER Resin	۱۴
رزین های پلی استر غیراشعاع ایزوفتالیک ISO PHTHALIC UNSATURATED POLYESTER Resin	۱۶
رزین های پلی استر غیراشعاع آمین دار PRE-ACCELERATED UNSATURATED POLYESTER Resin	۲۰
رزین وینیل استر VINYLESTER Resin	۲۴



شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران

شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران، دومین شرکت احداث شده گروه صنعتی و شیمیایی ریف در سال ۱۳۷۳ می باشد . واردات بی رویه رزین و مواد اولیه مورد نیاز جهت صنایع رنگ ، پلاستیک ، فایبر گلاس و بسیاری صنایع دیگر و نبود دانش فنی و امکانات جهت تولید این مواد ، مدیران این مجتمع را برآن داشت تا با بررسی بازار داخل و بهره گیری از دانش متخصصان داخلی و خارجی و بکارگیری مهندس معکوس اولین کارخانه مدرن و پیشرفته تولید انواع رزین در کشور را احداث نمایند . شرکت پلیمر ایران در اولین گام موفق به تولید انواع رزین های آکریلیک (کوتاه ، متوسط و بلند روند) و پس از راه اندازی طرح توسعه خود در سال ۱۳۷۵ ، طیف گسترده ای از انواع رزین های تخصصی را به بازار عرضه می نماید . استقرار سیستم نظام کیفیت ایزو در سال ۱۳۸۱ روند ارتقاء سطح کیفی محصولات مجتمع را تسريع و این امر موجب گسترش طیف مشتریان در طی این مدت بوده است . شرکت پلیمر ایران همگام با تکnولوژی روز دنیا ، در سال های اخیر موفق به راه اندازی بزرگترین واحد تولید انواع رزین های اکریلیک پایه آب و همچنین خطوط پیشرفته و کاملاً اتوماتیک تولید رنگ گردیده است . امید است با توسعه فعالیت های این مجتمع ، کشور از واردات رزین های پایه آب بی نیاز و توانمندی تولید تمامی محصولات این حوزه میسر شود .

با توجه به تخصص و تجربه موقیت آمیز در تولید محصولات پلیمری خاص ، این مجموعه بر آن شد تا برای اولین بار در ایران ، تحت لیسانس دانشمند صاحب نام در زمینه تولید عایق های سیم آفای EZIO CANCELLERI از کشور ایتالیا اقدام به تولید این دسته محصولات تحت عنوان Poly-Enamel نماید . این محصولات در جهت برطرف نمودن نیاز مشتریان لاک های عمودی و افقی با بهترین کیفیت به بازار عرضه می گردد . درجهت اطمینان خاطر از کیفیت محصولات ، آزمایشگاه پلیمر ایران به انواع تجهیزات کنترل کیفی تخصصی و نیز دستگاه آزمایشگاهی اعمال لاک سیم تجهیز گردیده است .

رزین ها پایه اصلی پوشش های آگی هستند . رزین های مصرفی در پوشش های آگی وظایف عمدی ای به عهده دارند که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- ایجاد فیلم بر روی سطح ، که با انجام این عمل سطح زیرین را از محیط اطراف جدا می کند .
- مقاومت در برابر عوامل خورنده بطوریکه با ایجاد فیلم ، سطح زیرین را در برابر عوامل شیمیایی و فیزیکی محافظت می کند .

توضیحات لازم :

محصولات تولیدی این کارخانه می تواند در صورت امکان با درصد جامد ، ویسکوزیته و عدد اسیدی مورد نظر مشتری ارائه گردد .

دپارتمان طرح و برنامه

دپارتمان طرح و برنامه شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران ، شورآنی متشکل از مدیر عامل ، مدیریت کارخانه ، مدیر طرح و برنامه ، مدیر فروش و سایر کارشناسان واحد های مختلف مجتمع می باشد . این واحد ، کلیه طرح های تحقیقاتی (که برای طراحی محصول جدید پیشنهاد می شود) ، طرح های تکنولوژیک ، طرح های توسعه ، سیستم های فروش محصول در بازارها ، تکنیک های عرضه محصولات جدید ، معرفی آن به مشتریان و کلیه طرح های تبلیغاتی ارائه شده توسط واحد های مختلف مجتمع (مدیریت ، فروش ، R&D ، بازرگانی خارجی ، کنترل کیفیت ، تولید و پخش) را از جمیع جهات اقتصادی ، امکانات تولید ، کنترل کیفیت و اطلاعات بازار فروش تحلیل و بررسی می نماید . سپس پس از تایید و تصویب آن توسط مدیریت مجتمع ، جهت انجام به واحد اجرایی مربوطه ارسال می کند .

دفتر مرکزی : خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ساختمان اداری نیکبخت .

کد پستی : ۸۱۶۳۸۳۱۹۵۵

طبقه چهارم . واحد ۱۱۴

تلفن : (۰۳۱) ۳۶۲۵۰۰۰

فاکس : (۰۳۱) ۳۶۶۱۳۲۷۱

POLYMER IRAN CHEMICAL INDUSTRIES CO.

WWW.POLYMERIRAN.COM



Polymer Iran chemical industries company is the second established company if Reef chemical industrial group in 1994.

Indiscriminate importation of needed raw materials and resin for paint industrials, plastic, fiberglass and many industries waste and lack of the facilities and technical knowledge to produce these material, the managers of complex was decided to construct the first modern factory that can produce all kinds of resin in country with assess the market and utilization of internal and external exports and use of reverse-engineering. Polymer Iran company was successful in first step to manufacturing types of alkyd resins (short ,medium and long oil) and provides a wide range of specialty resins to market after the launch of its expansion plan in 1996.

ISO quality system , established in2002 to promote the quality if complex products and this accelerates the spread spectrum of customers at this time.

Polymer Iran company along with technology was successful to launch of the biggest production unit of types Of water based acrylic resins and completely automated paint production lines.

It is hoped that with the development of the complex activities, do not need to import the water based resins and can produced all of production of this area.

Central office : No114, 4th Floor, building Nikbakht,
Nikbakht Ave.,Isfahan P.O.BOX : 8163831955
Tel: (+9831)36252000 (20 line)
Fax: (+9831)36613271





AWARDS & ACHIEVEMENTS

POLYMER IRAN

CHEMICAL INDUSTRIES CO.

WWW.POLYMERIRAN.COM



افتخارات و دستاوردها

- مدیرعامل نمومه ملی
- منتخب برگزیده پنجمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
- واحد تولیدی برگزیده در سومین جشنواره ملی تولید کنندگان جوان
- واحد تولیدی برگزیده در هفتمین جشنواره تولید ملی سال ۸۸
- واحد نمونه در سطح ملی ، سال ۸۴
- واحد نمونه کیفی استان ، سال ۸۷
- واحد نمونه کیفی استان ، سال ۸۴
- برگزیده اولین جشنواره تولید کنندگان جوان اصفهان
- پیشکسوت و پیشگام کیفیت استان
- واحد برتر جشنواره شهید رجایی سالهای ۹۲ و ۸۹
- واحد تحقیق و توسعه نمونه استان و کشور ، سال ۹۳
- محصول برتر تحقیقاتی در سطح کشور ، سال ۹۳





Orthophthalic Unsaturated Polyester Resin

رزین های پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک

رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک فایبر گلاس

ORTHOPHTHALIC UNSATURATED POLYESTER RESIN UP-501 ۶

رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک

ORTHOPHTHALIC UNSATURATED POLYESTER RESIN UP-700 ۸

رزین پلی استر غیر اشباع فایبر گلاس

ORTHOPHTHALIC UNSATURATED POLYESTER RESIN UP-973 ۱۰

رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک

ORTHOPHTHALIC UNSATURATED POLYESTER RESIN UP-1000 ۱۲

رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک فایبر گلاس

ORTHOPHTHALIC UNSATURATED POLYESTER RESIN UP-300 ۵

رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک فایبر گلاس

ORTHOPHTHALIC UNSATURATED POLYESTER RESIN UP-620 ۷

رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک

ORTHOPHTHALIC UNSATURATED POLYESTER RESIN UP-972 ۹

رزین پلی استر غیر اشباع براق ایستاده

AIR DRYING UNSATURATED POLYESTER RESIN UP-976 ۱۱

پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک فایبرگلاس UP-300

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیر است . پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط های سرپوشیده، دردمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد اکسید کننده نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه پس از زمان تحويل.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق براساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد.
هرگونه خسارت احتمالی که در اثراستفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف کننده می باشد.



شرح محصول

رزین UP-300 یک رزین بر مبنای ارتوفتالیک اینیدرید با فعالیت پایین، ویسکوزیته بالا، انعطاف پذیر، رنگ عالی می باشد.

موارد کاربرد

رزین UP-300 جهت تولید انواع دگمه و نیز قالب گیری قطعات حجمی به کار می رود. در صنعت دگمه سازی به روش های قالب گیری و سانتریفیوژ قابلیت استفاده دارد.

خصوصیات رزین UP-300

درصد جامد	۷۰ ± ۲
ویسکوزیته دردمای ۲۵°C	۱۰۰۰-۱۵۰۰ سانتی پواز
دانسیته (gr/cm³)	۱/۱-۱/۲
نوع حلال	مونومر استایرن

شرایط پخت رزین UP-300

کپالت فلز %۱۴	کپالت فلز %۰۱
%۱	MEKP
حدود ۸-۱۰	ژل تایم (دقیقه)
۳۰-۳۵	زمان کیورینگ (دقیقه)
۱۵۰	حداقل دمای اگزوترم (°C)

خواص ویژه UP-300

رنگ ظاهری	ب رنگ
ژل تایم	بسیار کوتاه
زمان کیورینگ نسبتا طولانی	
قابلیت برش و پرداخت توسط دستگاه های اتوماتیک دگمه سازی	

روش پخت:

۴ گرم کپالت ۱٪ فلز: ۱ گرم MEKP: ۱ گرم در ۱۰۰ گرم رزین)



رزین پلی استر غیر اشبع ارتوفتالیک فایبرگلاس UP-501

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیر است . پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه ، در محیط های سرپوشیده ، دردمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه از زمان تولید.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق براساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، آن بر عهده مصرف کننده می باشد.

شرح محصول

رزین UP-501 یک رزین پلی استر برمبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری بالا و ویسکوزیته پایین تا متوسط می باشد.

موارد کاربرد

پلی استر UP-501 جهت تولید قطعات کامپوزیتی فایبرگلاس با خواص مکانیکی مناسب برای تولید انواع قطعات از جمله لوله های انتقال آب، قطعات مختلف بدنه خودرو، کیوسک های تلفن وغیره مصرف می شود.

خصوصیات رزین UP-501

حالت ظاهری	مایع ویسکوزیته شفاف
نوع حلال	مونومر استایرن
درصد جامد	۶۳ + ۲ درصد
ویسکوزیته	۲۵°C CPS ۳۰۰-۸۰۰
عدد اسیدی	Mgkoh/gr30 حداقل
ژل تایم	۱۰-۲۰
زمان پیک اکزوترم	۲۰-۳۵ دقیقه
دهمای پیک اکزوترم	۱۸۰-۱۶۰°C

روش پخت:

(کیالت ۱٪ فلز: ۱ گرم MEKP + ۱۰۰ گرم رزین UP-501)

خصوصیات رزین پخت شده UP-501

قدرت کششی	۷۵-۷۰ مگاپاسکال
مدول کششی	۵/۳-۳ مگاپاسکال
افزایش طول در نقطه شکست	۴-۵/۳ درصد
HDT	۶۵ درجه سانتیگراد حداقل
سختی بارکل	۴۰ حداقل



پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک فایبرگلاس UP-620

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیر است. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط های سرپوشیده، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه از زمان تحويل.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق براساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، برعهده مصرف کننده می باشد.



شرح محصول

رزین پلی استر غیر اشباع UP-620 یک رزین برمبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری بالا و ویسکوزیته مناسب با نیاز مصرف کننده می باشد.

موارد کاربرد

پلی استر UP-620 یک رزین با کیفیت بالا جهت مصارف ویژه، مانند صنایع سنگ های با کیفیت بالا، صنایع خودروسازی و ساخت لقمه های ساب غیر اسیدی و ... می باشد.

خصومیات رزین UP-620

رنگ ظاهری	مایع ویسکوز شفاف
نوع حلال	مونومر استایرن
درصد جامد	۶۲ ± ۲ درصد
ویسکوزیته	CPS ۱۰۰-۳۰۰
عدد اسیدی	Mg koh / gr30
ژل تایم	۱۰-۲۰ دقیقه
زمان پیک اگزوترم	۱۵-۳۰ دقیقه
دماهی اگزوترم	حدود ۲۰۰ °C

(کیالت ۱٪ فلز: گرم در ۱۰۰ گرم رزین ۶۲۰ UP: MEKP+)

خصومیات رزین پخت شده UP-620

قدرت کششی	۶۰-۷۰ مگاپاسکال
مدول کششی	۲-۳ گیگاپاسکال
افزایش طول در نقطه شکست	۴-۵ درصد
HDT	حداقل ۷۵°C
سختی بارکل	حداقل ۴۵



رزین پلی استرگیر اشباع ارتوفتالیک UP-700

شرایط نگهداری


این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط های سرپوشیده، دردمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه پس از زمان تولید.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق براساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، بر عهده مصرف کننده می باشد.



شرح محصول

رزین UP-700 یک رزین بر مبنای ارتوفتالیک اسید با ویسکوزیته متوسط و فعالیت پایین با مقاومت عالی در برابر شرایط جوی و سختی مناسب که جهت تولید سنگهای صنوعی پیشنهاد می گردد.

موارد کاربرد

رزین UP-700 با توجه به ماهیت شیمیایی می تواند جهت تولید یا سنگهای مهندسی بر مبنای سیلیس (تکنولوژی برتون) مورد استفاده قرار گیرد.

خصوصیات رزین UP-700

حداکثر سه گاردنر	رنگ ظاهری
درصد جامد ۶۶+ ۲	درصد جامد
GPS ۵۰۰-۸۰۰	ویسکوزیته
۱۱۲+۰۰۱	دانسیته
۴۰ حداقل	سختی بارکول
حداکثر ۷ درصد	حداکثر جمع شدگی Shirinkage
۴ ماه	زمان انبارداری
۸-۵۵ دقیقه	ژل تایم
حداکثر ۲۰۰ درجه	دماهی پیک اگزوترم
۱۱-۱۵ ماه	زمان پیک اگزوترم

پخت:

کمالت ۶٪ فلز: ۲: Trigonex93 ۰/۰۰ گرم، در ۱۰۰ گرم رزین در حمام آب بادمای ۸۰ درجه سانتی گراد.

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیر است. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می شود.



رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک UP-972

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیر است. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه ، در محیط های سریوشیده ، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه پس از زمان تحويل.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق براساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود ، بر عهده مصرف کننده می باشد.



شرح محصول

رزین UP-972 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری متوسط و ویسکوزیته مناسب با نیاز مصرف کننده می باشد.

موارد کاربرد

پلی استر UP-972 یک رزین مناسب جهت ساخت ماستیک مورد استفاده در کارخانه سنگبری و تقویت سنگ های تزیینی (سنگ های مرمریت و تراورتن) است. همچنین با توجه به انعطاف پذیری بالا، مناسب جهت ورق سازی و دیگر مصارف عمومی فایبر گلاس می باشد.

خصوصیات رزین UP-972

مایع ویسکوزیته شفاف	حالت ظاهری
مونومر استایرن	نوع حلال
۶۷±۳ درصد	درصد چامد
GPS ۴۰۰-۵۰۰	ویسکوزیته
Mg koh / gr30	عدد اسیدی
۱۰-۲۰ دقیقه	ژل تایم
۳۰-۱۵ دقیقه	زمان پیک اگزوترم
۱۴۰-۱۶۰°C	دمای پیک اگزوترم

(کیالت ۱٪ فلز ۱ گرم + ۱ گرم MEKP در ۱۰۰ گرم رزین UP-972)

خصوصیات رزین پخت شده UP-972

۵۰-۶۰ مگاپاسکال	قدرت کششی
۲-۳ گیگاپاسکال	مدول کششی
۴-۵ درصد	افزایش طول در نقطه شکست
۴۵°C حداقل	HDT
۳۵ حداقل	سختی بارکل



پلی استر غیر اشبعاً فایبرگلاس UP-973

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیر است. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط های سرپوشیده، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه پس از زمان تولید.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق براساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، بر عهده مصرف کننده می باشد.



شرح محصول

رزین غیر اشبعاً UP-973 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری متوسط و ویسکوزیته مناسب با نیاز مصرف کننده می باشد.

موارد کاربرد

پلی استر UP-973 یک رزین جهت مصارف عمومی فایبرگلاس از جمله ساخت مجسمه های تزئینی، کیوسک های تلفن، خانه های پیش ساخته وغیره می باشد.

خصوصیات رزین UP-973

مایع ویسکوزیته شفاف	حالت ظاهری
مونومر استایرن	نوع حلال
۶۷+۳ درصد	درصد جامد
GPS ۵۰۰-۴۰۰	ویسکوزیته
Mg koh/gr ۳۰	عدد اسیدی
۱۰-۲۰ دقیقه	ژل تایم
۱۵-۴۰ دقیقه	زمان پیک اگزوترم
۱۷۰-۱۵۰°C	دمای پیک اگزوترم

(کیالت ۱٪/فلز: یک گرم + MEKP ۱٪: ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ گرم رزین UP-973)

خصوصیات رزین پخت شده UP-973

۶۰-۷۰ مگاپاسکال	قدرت کششی
۲-۳ گیگاپاسکال	مدول کششی
۴-۵ درصد	افزایش طول در نقطه شکست
۵۵ درجه سانتیگراد	HDT
۴۰ حداقل	سختی بار کل



رزین پلی استر غیر اشبع برآق ایستاده UP-976

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیراست. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می‌شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط‌های سرپوشیده، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه از زمان تولید.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق براساس آزمایش‌های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می‌رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست‌های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، بر عهده مصرف کننده می‌باشد.



شرح محصول

رزین UP-976 یک رزین برمنای ارتوفتالیک اسید و الكلهای خاص با امکان خشک شدن سطحی می‌باشد. این رزین قادر پارافین بوده و پس از مصرف یک سطح کاملاً برآق و خشک ایجاد می‌کند.

موارد کاربرد

رزین UP-976 مناسب برای کیلرهای هوا خشک مورد استفاده در صنایع مبل سازی، در و پنجره و صنایع دستی و سنتی می‌باشد. جهت تنظیم ژل تایم نباید کبالت را به مقدار زیاد کم کرد، بلکه در صورت نیاز از هیدروکینون برای تنظیم ژل تایم استفاده کرد.

خصوصیات رزین UP-976

رنگ ظاهری	زرد کمرنگ
نوع حلال	استایرن مونومر
درصد جامد	60 ± 3 درصد
ویسکوزیته	CPS ۱۰۰-۳۰۰
عدد اسیدی	Mg koh / gr 40
ژل تایم	۱۰-۲۰ دقیقه
دانسیته	1.13 ± 0.05

نحوه پخت:

با اضافه کردن یک تا دو درصد کبالت ۰.۲٪ درصد فلز و دو تا سه درصد MEKP



رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک UP-1000

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیر است. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می شود.

شرایط نگهداری

این رزین باید در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری گردد. محیط نگهداری باید کاملاً تاریک باشد. نور و بالابودن دمای محیط باعث کاهش عمر مفید رزین خواهد شد. ظروف نگهداری باید تمیز و بدون حضور مواد مزاحم باشد. معمولاً در بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی فلزی عرضه می گردد و حداقل ۴ ماه پس از زمان تولید قابل استفاده می باشد.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه پس از زمان تحویل.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق براساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، بر عهده مصرف کننده می باشد.



شرح محصول

رزین غیر اشباع 1000-UP یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با ویسکوزیته متوسط و فعالیت بسیار بالا می باشد. این رزین دارای آغازگر نوری بوده و به سرعت توسط لامپ های UV و تابش مستقیم نور خورشید پخت می شود و سطحی غیر چسبنده با سختی بسیار بالا تولید می کند.

موارد کاربرد

این رزین می تواند جهت تولید ماستیک سنگ، قطعات فایبر گلاس مخصوص ایزو لاسیون و دیگر قطعات و پوشش هایی که نیاز به پخت بالا با لامپ UV و یا با پخت نور خورشید هستند مناسب می باشد.

خصوصیات رزین UP-1000 ST 65

حالت ظاهری	مایع ویسکوزیته
درصد جامد	۶۵ ± ۳
ویسکوزیته	GPS ۵۰۰-۸۰۰
نوع حلال	استایرن مونومر

خصوصیات رزین UP-1000 ST 65

قابلیت پخت توسط نور خورشید و نور UV
مقاومت شیمیایی و حرارتی بالا
عدم نیاز به سیستم معمولی پخت رزین

روش پخت : تابش مستقیم نور UV با قدرت ۲۰۰ وات بر سانتی متر مربع و زمان ۲ دقیقه.







Iso Phthalic Unsaturated Polyester

رزین های پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک

رزین پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک

ISO PHTHALIC UNSATURATED POLYESTER UP-112 ۱۶

رزین پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک

ISO PHTHALIC UNSATURATED POLYESTER UP-110 ۱۵

رزین پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک

ISO PHTHALIC UNSATURATED POLYESTER UP-204 ۱۸

رزین پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک

ISO PHTHALIC UNSATURATED POLYESTER UP-201 ۱۷

رزین پلی استرگیر اشباع ایزوفتالیک UP-110

نحوه پخت

در استفاده به روش (Trigonex) TBPB : مقدار ۱ تا $1/5$ درصد SMC,BMC و در دمای 80°C در روش های دیگر: مقدار یک گرم کمالت 1% . فلز+ یک گرم MEKP در 100 گرم رزین

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیر است. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط های سرپوشیده ، در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل 4 ماه از زمان تولید.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق براساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود ، آن بر عهده مصرف کننده می باشد.



شرح محصول

رزین UP-110 یک رزین بر مبنای مالئیک اسید با فعالیت بسیار بالا و ویسکوزیتی مناسب با کاربرد می باشد. به دلیل وجود گلایکول های خاص در ساختار پلیمر و نیز استفاده از ادیتوهای مخصوص، این رزین مقاومت فوق العاده در برابر نور UV و شرایط سخت بیرونی دارد.

موارد کاربرد

با توجه به فعالیت بسیار بالای رزین ، این رزین جهت مصارف SMC ، BMC پیشنهاد می شود . به راحتی توسط مواد ویسکوز کننده ، تیکسو ترоп شده و با ادیتوهای کاهش دهنده جمع شدگی حجمی سازگار است. همچنین این رزین به صورت ویسکوزیت پایین و متوسط جهت مصرف به دو روش اسپری و روش دستی جهت دیگر مصارف کامپوزیت قابل مصرف می باشد.

خصوصیات رزین UP-110

حالت ظاهری	مایع ویسکوزیتی شفاف
رنگ گاردنر	حداکثر 4
درصد جامد	60 ± 3 درصد
ویسکوزیتی جهت مصرف اسپری	$250 - 350$ سانتی پواز در دمای 25
ویسکوزیتی جهت مصرف دستی	$400 - 600$ سانتی پواز در دمای 25
عدد اسیدی	Mg koh/gr 20 حداکثر
دانسیتی	1.1 ± 0.2 درصد

خصوصیات رزین پخت شده UP-110

مشخصات کششی	۸۰ مگا پاسکال
مدول کششی	$3/6$ گیگا پاسکال
HDT	۱۱۰ درجه سانتیگراد
سختی	حداقل 35 بارکل
ازدیاد طول در نقطه شکست	$1/5$ درصد



رزین پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک UP-112

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیر است. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می‌شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط‌های سریوشیده، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه از زمان تولید.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق براساس آزمایش‌های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می‌رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست‌های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، آن به عهده مصرف کننده می‌باشد.



شرح محصول

رزین UP-112 یک رزین پلی استر غیر اشباع بر مبنای ایزوفتالیک اسید با ویسکوزیته بالا و فعالیت بسیار بالا می‌باشد.

موارد کاربرد

رزین UP-112 جهت مصرف در سیستم CMC، BMC طراحی شده است. این رزین به خوبی توسط اکسید منیزیم ویسکوز شده ورنگ پذیری خوبی دارد. با مواد کاهش دهنده جمع شدگی (LS) امتزاج پذیری دارد.

خصوصیات رزین UP-112

رنگ ظاهری	زرد
حالت ظاهری	مایع ویسکوز
نوع حلال	مونومر استایرین
عدد اسیدی	حداکثر ۲۰
درصد جامد	۶۳+۳
ویسکوزیته	۱۲۰۰-۱۹۰۰ سانتیپواز
ژل تایم	۱۳۰+۱۵۰ ثانیه
زمان پیک اگزوترم	۳۰-۲۰ دقیقه
دمای پیک اگزوترم	۱۰+۲۴۰ درجه

*: درصد TBPB درصد گرم رزین در دمای ۱۰۰ °

خصوصیات رزین پخت شده UP-112

قدرت کششی	۸۰-۸۵ مگاپاسکال
مدول کششی	۳-۳/۵
HDT	۹۵ درجه سانتیگراد
سختی بارکل	۳۵



پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک UP-201

نکات ایمنی


رزین فوق کاملاً آتشگیر است. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می‌شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط‌های سرپوشیده، دردمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه از زمان تولید.



شرح محصول

رزین 201-UP یک رزین پلی استر بر مبنای ایزوفتالیک اسید حل شده در مونومر استایرن با واکنش پذیری و ویسکوزیته متوسط می‌باشد و به دلیل ماهیت شیمیایی وجود ادتبوهای لازم مقاومت عالی در برابر نور مأموره بنفس خورشید و شرایط جوی سخت دارد.

موارد کاربرد

پلی استر 201-UP جهت تولید قطعات کامپوزیتی فایبر گلاس با خواص مکانیکی عالی و مقاومت شیمیایی و هیدرولیز فوق العاده از جمله لوله‌های انتقال سیالات، مخازن نگهداری مواد شیمیایی، قایق‌ها مورد مصرف در دریاهای مناطق گرمسیر و غیره مصرف می‌شود.

خصوصیات رزین UP-201

حالت ظاهری	مایع ویسکوز
نوع حلال	مونومر استارن
عدد اسیدی	Mg koh/gr ۲۵
درصد جامد	۶۳ + ۲ درصد
ویسکوزیته	۳۰۰-۸۰۰ سانتی پواز
ژل تایم	۱۵-۲۰ دقیقه
زمان پیک اگزوترم	۱۵-۳۰ دقیقه
دماهی پیک اگزوترم	۱۵۰-۳۰۰ °C

(کیالت ۱٪ فلز: ۱ گرم MEKP در ۱۰۰ گرم رزین 201 UP)

خصوصیات رزین پخت شده UP-201

قدرت کششی	۸۰ مگاپاسکال
مدول کششی	۴ گیگاپاسکال
ازدیاد طول در نقطه شکست	۷-۶ درصد
HDT	۷۰ درجه سانتیگراد
سختی بارکل	۴۰ حداقل



پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک UP-204

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط های سرپوشیده، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه از زمان تولید.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق براساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، بر عهده مصرف کننده می باشد.



شرح محصول

رزین UP-204 یک رزین بر مبنای ایزوفتالیک اسید با ویسکوزیته متوسط واکنش پذیری بالا و با مقاومت ویژه در برابر شرایط جدی و نور UV می باشد.

موارد کاربرد

رزین UP-204 جهت مصرف در سیستم های پالتروزن طراحی شده است. با این وجود این رزین را می توان در سیستم های دیگر نیز مانند مصرف در سیستم پیچشی و سیستم دستی مصرف کرد.

خصوصیات رزین UP-204

مایع ویسکوزیته	حالت ظاهری
مونومر استایرن	نوع حلال
حداکثر ۲۰	عدد اسیدی
۶۲ ± ۲ درصد	درصد جامد

خصوصیات رزین پخت شده UP-204

قدرت کششی ۸۵ مگا پاسکال	مدول کششی
۴ گیگا پاسکال	
۸۰ درجه سانتیگراد	HDT
۴۰	سختی بارکل

نحوه پخت در روش پالتروزن

۱ تا ۳ درصد آغازگر بنزوئیل پراکسایدر دمای قالب ۱۰۰-۱۵۰ درجه سانتی گراد

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیراست. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب واستفاده از ماسک ضد گاز توصیه می شود.







Pre-Accelerated Unsaturated Polyester Resin

رزین های پلی استر غیر اشباع آمین دار

رزین پلی استر غیر اشباع آمین دار بتونه سنگی

PRE-ACCELERATED UNSATURATED POLYESTER RESIN UP-971 ۲۱

رزین پلی استر آمین دار مخصوص چسب سنگ

PRE-ACCELERATED UNSATURATED POLYESTER RESIN UP-978 ۲۲

رزین پلی استر غیر اشباع آمین دار بتنوئه سنگی UP-971

نحوه پخت

با ۰.۲٪ خمیر بنزوئیل پراکساید

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیراست.

پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب واستفاده از ماسک ضد گاز توصیه می شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط های سرپوشیده، دردمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه از زمان تولید.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می رود که صحیح باشد.

به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، بر عهده مصرف کننده می باشد.



شرح محصول

رزین UP-971 یک رزین برمبنا کربوکسیلیک اسیدهای خاص با انعطاف پذیری فوق العاده و دارای شتاب دهنده آمینی است.

موارد کاربرد

رزین UP-971 با توجه به انعطاف پذیری بسیار بالا مناسب جهت تولید بتنوئه سنگی و تولیدات مشابه می باشد. بتنوئه تولید شده، پس از اضافه کردن خمیر بنزوئیل پرکسید در زمان کوتاه پخت شده و قابلیت سنباده خورده پیدا می کند.

خصوصیات رزین UP-971

رنگ ظاهری	قرمز مایل به بنفش
نوع حلال	استایرین مونومر
درصد جامد	۶۸ ± ۲ درصد
ویسکوزیته	CPS ۳۵-۸۰۰ در دما ۲۵°C
عدد اسیدی	Mg koh/gr ۲۰ حداقل
ژل تایم	۱۵-۲ دقیقه
دانسیته	۱.۱ درصد ۵/۰٪



رزین پلی استر آمین دار مخصوص چسب سنگ UP-978

نحوه پخت


این رزین توسط خمیر بنزوئیل پروکسید در مدت زمان کوتاه ژل می گردد. به این منظور مقدار ۲-۳ درصد خمیر بنزوئیل پروکسید ابیتمم بهترین شرایط پخت را فراهم خواهد کرد. برای افزودن پیگمنت و پر کننده به این رزین باید دقیق کامل را بکار بست و قبل از افزودن پیگمنت، میزان پایداری رزین چک گردد. پیشنهاد می شود از بکار بردن پیگمنت های فعال خودداری گردد.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط های سرپوشیده، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه از زمان تولید.



شرح محصول

رزین پلی استر غیر اشباع UP-978 یک رزین برمبنای ارتوفتالیک اسید با فعالیت متوسط و دارای شتاب دهنده آمینی می باشد.

موارد کاربرد

رزین پلی استر غیر اشباع UP-978 جهت تولید چسب سنگ، ماستیک سنگ جهت پر کردن حفره های سنگ های مرمریت است. این رزین دارای قدرت پیگمنت پذیری مناسب می باشد.

خصوصیات رزین UP-978

نوع حلال	مونومراستایرن
درصد جامد	۶۶ ± ۱
عدد اسیدی (mgKOH/gr)	حداکثر ۱۵
(gr/cm ³) @20°C	۱/۱ - ۱/۲

خواص ویژه UP-978

کوتاه	ژل تایم
عالی	پایداری
سریع	سخت شدن
بالا	سختی
خوب	قابلیت پیگمنت خوری







Vinylester Resin

رزین وینیل استر

رزین وینیل استر

VINYLESTER RESIN VE-300 ۲۵

رزین وینیل استر

VINYLESTER RESIN VE-400 ۲۶

رزین وینیل استر

VINYLESTER RESIN VE-580 ۲۷

شرح محصول

(کبالت ۱٪ فلز ۱/۵ گرم + MEKP ۱/۵ گرم در ۱۰۰ گرم رزین VE-300)

خصوصیات رزین پخت شده VE-300

۳-۴ گیگاپاسکال	مدول کششی
۴-۵ درصد	ازدیاد طول در نقطه شکست
۱۰-۱۰۵ درجه سانتیگراد	HDT
۴۵ حداقل	سختی بارکل

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیراست. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می‌شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، در محیط های سرپوشیده، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه از زمان تولید.



رزین VE-300 یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی بیس فنل A محلول در مونومر استایرن می‌باشد. رزین این محصول با مقاومت شیمیایی فوق العاده در برابر دسته وسیعی از مواد شیمیایی از جمله اسیدها، بازها و نمک‌ها می‌باشد. بنابراین کاملاً مناسب برای استفاده در محیط‌های خورنده در پروسه‌های صنایع شیمیایی است.

موارد کاربرد

رزین VE-300 با توجه به ماهیت شیمیایی و خواص مکانیکی مناسب برای کلیه روش‌های تولید، مخصوصاً filament winding، قالبگیری به روش سانتریفوژ و روش دستی جهت تولید لوله‌های انتقال مواد شیمیایی و دیگر مصارف قابل استفاده می‌باشد.

خصوصیات رزین VE-300

رنگ ظاهری	زرد متمایل به قهوه ای
حالت ظاهری	مایع ویسکوز
نوع حلال	مونومر استایرن
درصد جامد	۴۶ ± ۴ درصد
ویسکوزیته	CPS ۳۰۰-۵۰۰
عدد اسیدی	Mg koh/gr ۲۰ حداقل
ژل تایم	۱۰-۴۰ دقیقه
زمان پیک اگزوترم	۲۰-۳۰ دقیقه
دما پیک اگزوترم	۱۷۰-۲۰۰ °C



رزین وینیل استر اپوکسی نووالاک VE-400

رزین ۴۰۰ دی متیل آئیلین ۲٪ گرم (کبالت ۱٪ فلز: ۱/۵ گرم در ۱۰۰ گرم MEKP+) رزین VE-400

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیر است. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می‌شود.

شرایط نگهداری

در ظروف بسته بندی اولیه، در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه از زمان تولید.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق بر اساس آزمایش‌های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می‌رود که صحیح باشد.

به هر حال قبل از مصرف تمام تست‌های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، بر عهده مصرف کننده می‌باشد.



شرح محصول

رزین VE-400 یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی نووالاک محلول در مونومر استایرن می‌باشد. این رزین مقاومت فوق العاده در برابر مواد شیمیایی مخصوصاً در دمای بالا را دارد.

موارد کاربرد

رزین VE-400 با توجه به ماهیت شیمیایی و خواص مکانیکی و حرارتی فوق العاده مناسب جهت تانک‌های ذخیره مواد شیمیایی، لوله‌های انتقال مواد شیمیایی، سیستم‌های گوگرد زدایی سوخت می‌باشد. این رزین می‌تواند در کلیه روش‌های تولید از جمله فیلامنت وایندینگ، قالبگیری به روش سانتریفیوز، روش دستی و روش پالتروژن استفاده گردد.

خصوصیات رزین VE-400

حالت ظاهری	مایع ویسکوز
رنگ ظاهری	قره‌ای روشن
نوع حلال	استایرن مونومر
درصد جامد	۷۰ ± ۲
ویسکوزیته	CPS ۳۰۰-۶۰۰ در دما ۲۵°C
عدد اسیدی	Mg koh/gr ۲۰
ژل تایم	۱۵-۳۰ دقیقه
زمان پیک اگزوترم	۲۵-۳۵ دقیقه
دمای پیک اگزوترم	۱۶۰-۲۰۰ درجه سانتیگراد

خصوصیات رزین پخت شده VE-400

قدرت کششی	۸۰-۹۰ مگاپاسکال
مدول کششی	۳-۴ مگاپاسکال
از دیاد طول در نقطه شکست	۲/۵ درصد
HDT	۱۳۰ درجه سانتیگراد
سختی بارکل	۵۰ حداقل

کیالت ۲٪/فلز: ۱٪ گرم MEKP: ۲ گرم در ۱۰۰ گرم رزین (VE-580 OMA)

خصوصیات رزین پخت شده VE-580

۸۰ مگاپاسکال	قدرت کششی
۳-۴ گیگا پاسکال	مدول کششی
۲ درصد	ازدیاد طول در نقطه شکست
۱۲۰ درجه سانتیگراد	HDT
۱۴۵ حداقل	سختی بارکل

نکات ایمنی

رزین فوق کاملاً آتشگیر است. پوشیدن دستکش ضد حلال مناسب و استفاده از ماسک ضد گاز توصیه می‌شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه، دردمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری

تحت شرایط فوق حداقل ۴ ماه از زمان تولید.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده فوق بر اساس آزمایش‌های انجام گرفته در شرکت پلیمر ایران است و امید می‌رود که صحیح باشد.

به هر حال قبل از مصرف تمام تست‌های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، بر عهده مصرف کننده می‌باشد.



شرح محصول

رزین VE-580 یک رزین وینیل استر بنای اپوکسی اورتان با کیفیت بسیار عالی می‌باشد. این رزین مقاومت شیمیایی و فیزیکی فوق العاده همراه با انعطاف پذیری مناسب و خواص پخت عالی دارد. در مقابل اکثر محلول‌های قلیایی و اسیدی و اکسید کننده و همچنین شرایط رطوبتی بالا مقاومت فوق العاده از خود نشان می‌دهد.

موارد کاربرد

رزین VE-580 با توجه به ماهیت شیمیایی و خواص مکانیکی و حرارتی فوق العاده خود، جهت تولید لوله‌ها و مخازن انتقال مواد شیمیایی، خورنده، روش فیلامنت وایندینگ، روش دستی، پالتروزن و تمام روش‌های تولیدی قابل مصرف می‌باشد.

خصوصیات رزین VE-580

رنگ ظاهری	قهوه ای روشن
حالت ظاهری	مایع ویسکوز
نوع حلال	مونومر استایرن
درصد جامد	۵۰ ± ۵ درصد
ویسکوزیته	CPS ۲۰۰-۶۰۰
عدد اسیدی	Mg koh/gr ۱۰ حداقل
ژل تایم	۳۰-۴۰ دقیقه
زمان پیک اگزوترم	۴۵-۵۵ دقیقه
دما پیک اگزوترم	۱۷۰-۱۹۰ C°





دفتر مرکزی : خیابان نیکبخت . پشت دادگستری . ساختمان اداری نیکبخت.
طبقه چهارم . واحد ۱۱۴ کدپستی : ۸۱۶۳۸۳۱۹۵۵
تلفن : (۰۳۱) ۳۶۲۵۲۰۰۰ فاکس : (۰۳۱) ۳۶۶۱۳۳۷۱
Central office : No114, 4th Floor, building Nikbakht,Nikbakht Ave.
.Isfahan P.O.BOX : 8163831955
Tel: (+9831)36252000 (20 line) Fax: (+9831)36613271
INFO @ POLYMERIRAN . COM



صنايع شيميايي پاليمير ايران
POLYMER IRAN CHEMICAL INDUSTRIES