



ورنی چاپ POLYACRYL, AC-1100

شرح محصول:

رزین AC-1100 کوپلیمری از اسید اکریلیک و استرهای اکریلیک اسید و متاکریلیک اسید و آغازگرهای خاص با امکان حلالیت در حلال‌های آروماتیک سنگین چون زایلن و سلوسلو ۱۰۰ است.

حلالیت:

سلوسلو: محلول
آروماتیک: محلول
بوتیل استات: محلول
متیل اتیل کتون: محلول
الکل ها: آزمایش شود

اطلاعات فنی:

مشخصه	مقدار	واحد اندازه‌گیری	استاندارد
حالت ظاهری	مابع	-----	
رنگ ظاهری	بنا به درخواست	-----	
ویسکوزیته (D6/25°C)	۶۰ - ۷۰	ثانیه	ISO 2431
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۲۰	دقیقه	ASTM D1640
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۵۰	دقیقه	ASTM D1640

خواص ویژه:

- سطح فیلم یکنواخت
- زمان خشک شدن مناسب
- براقیت بالا

امتزاز پذیری:

- رزین اکریلیک چاپ
- روغن چاپ

موارد کاربرد:

این رزین بعنوان ورنی چاپ روی شیشه، چینی و سرامیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می‌نماید. این محصول قابل ارائه در رنگ های مختلف یا بدون رنگ می باشد

شرایط نگهداری:

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

پایداری:

تحت شرایط فوق حداکثر ۹ ماه پس از زمان تحویل.