



اکریلیک ترموپلاست POLYACRYL, AC-345

شرح محصول:

الکله: آزمایش شود

رزین کوپلیمری از استایرن و مونومرهای اکریلیک و متاکریلیک اسید هستند.

خواص ویژه:

- چسبندگی عالی
- سختی بالا
- مقاومت در برابر زردگرایی

اطلاعات فنی:

مشخصه	مقدار	واحد اندازه گیری	استاندارد
حالت ظاهری	مایع	-----	
رنگ ظاهری	بیرنگ / کمی زرد	-----	
درصد جامد	±۱ ۶۰	درصد	ISO 3251
عدد اسیدی	۷-۱۱	mg KOH/g solid	ISO 2114
ویسکوزیته (D6/25°C/50) (% AR)	۴۰ - ۵۰	ثانیه	ISO 2431
دمای انتقال شیشه	۴۵	درجه	

امتیاز پذیری:

- رزین اکریلیک ترموپلاست
- رزین نانوکامپوزیت اکریلیک ترموپلاست

شرایط نگهداری:

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

موارد کاربرد:

این رزین جهت ساخت رنگهای ترافیکی در مناطق معتدل و گرم، رنگ ساختمانی مخصوص نما و رنگ استخری پیشنهاد می گردد.

پایداری:

تحت شرایط فوق حداکثر ۹ ماه پس از زمان تحویل.

حالات:

- وایت اسپریت: کمی محلول
- آروماتیک: محلول
- بوتیل استات: محلول
- متیل اتیل کتون: محلول

دفتر مرکزی: اصفهان، بوستان سعدی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان ریفا تلفن: ۳۶۲۵۲۰۰۰ (۰۳۱) (خط ۱۲) فاکس: ۳۶۲۷۸۴۸۰ (۰۳۱)
کارخانه: ۵۶ کیلومتر جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، خیابان دهم، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران تلفن: ۵۳۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۱) فاکس: ۵۳۳۲۳۲۱۰ (۰۳۱)
Head Office: Reef building, boustane saadi boulevard, Isfahan, Iran Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36612980
Plant: 10 St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323206 - 8 Fax: (+9831) 53323210

www.polymeriran.com

info@polymeriran.com