



روغن چاپ

POLYACRYL, AC-457

شرح محصول:

کوپلیمری از اسید اکریلیک و استرهای اکریلیک اسید و متا اکریلیک اسید و آغازگرهای خاص با امکان حلالیت در حلال‌های آروماتیک سنگین چون سلوسلو ۱۰۰ و سلوسلو ۱۵۰.

بوتیل استات: محلول
متیل اتیل کتون: محلول
الکل‌ها: آزمایش شود

خواص ویژه:

- سطح فیلم یکنواخت
- زمان خشک شدن مناسب
- پراکیت بالا
- تولید خمیر چاپ همگن و یکنواخت

اطلاعات فنی:

مشخصه	مقدار	واحد اندازه‌گیری	استاندارد
حالت ظاهری	مایع	-----	
رنگ ظاهری	بی رنگ	-----	
ویسکوزیته (D6/25°C)	۲۵ - ۳۰	ثانیه	ISO 2431
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۴۰	دقیقه	ASTM D1640
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۱۵۰	دقیقه	ASTM D1640

امتزاز پذیری:

- رزین اکریلیک چاپ
- روغن چاپ
- ورنی

موارد کاربرد:

این رزین جهت چاپ روی شیشه، چینی و سرامیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می‌نماید. این رزین پس از تولید رنگ و چاپ توسط شابلون به صورت دستی و اتوماتیک، کاملاً همسطح شده و پس از سوختن یک فیلم کاملاً مناسب ایجاد خواهد کرد.

شرایط نگهداری:

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

پایداری:

تحت شرایط فوق حداکثر ۹ ماه پس از زمان تحویل.

حلالیت:

سلوسلو: محلول
آروماتیک: محلول

دفتر مرکزی: اصفهان، بوستان سعدی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان ریف تلفن: ۳۶۲۵۲۰۰۰ (۰۳۱) (خط ۱۲) فاکس: ۳۶۲۷۸۴۸۰ (۰۳۱)

کارخانه: کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، خیابان دهم، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران تلفن: ۵۳۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۱) فاکس: ۵۳۳۲۳۲۱۰ (۰۳۱)

Head Office: Reef building, boustane saadi boulevard, Isfahan, Iran
Plant: 10 St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road.

Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36612980
Tell: (+9831) 53323206 - 8 Fax: (+9831) 53323210

www.polymeriran.com

info@polymeriran.com