



## آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب سویا AS-380 AR 60

### شرح محصول:

آروماتیک: محلول  
بوتیل استات: محلول  
متیل اتیل کتون: محلول  
الکلها: آزمایش شود.

آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب سویا و الکل گلیسیرین.

### اطلاعات فنی:

#### خواص ویژه:

- تسریع در زمان خشک شدن
- بهبود براقیت
- بهبود میزان سختی فیلم رنگ
- بهبود مقاومت به سایش
- بهبود مقاومت در برابر زرد گرایی

مشخصه	حدود قابل قبول	واحد اندازه گیری	استاندارد مرجع
طول روغن	1±35	درصد	ASTM D1398
درصد انیدرید فتالیک	1±43	درصد	ASTM D563
درصد جامد	1±60	درصد	ASTM D1259-A
رنگ ظاهری	حداکثر 5	واحد گاردنر	ASTM D1544
عدد اسیدی	حداکثر 10	mg KOH/g solid	ASTM D1639
ویسکوزیته (D4/25°C/40) (% XY)	50 - 80	ثانیه	ASTM D5125

#### امتزاز پذیری:

آلکید رزینهای کوتاه روغن: امتزاز پذیر  
آلکید رزینهای متوسط روغن: امتزاز پذیر  
نیترو سلولز: امتزاز پذیر  
مالئیک رزین: امتزاز پذیر  
آمینو رزین: امتزاز پذیر  
آلکید رزینهای بلند روغن: غیر قابل امتزاز

#### شرایط نگهداری:

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای 40-5 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

#### پایداری:

تحت شرایط فوق حداکثر 9 ماه پس از زمان تحویل.

#### موارد کاربرد:

این رزین با ویسکوزیته متوسط بسیار مناسب جهت تولید رنگهای کوره‌ای آلکید-آمین و جهت تولید نیم پلی‌استر می‌باشد.

#### حالات:

وایت اسپریت: نامحلول

دفتر مرکزی: اصفهان، بوستان سعدی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان ریف      تلفن: (031) 36252000 (خط 12)      فاکس: (031) 36278480  
کارخانه: 56 کیلومتر جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، خیابان دهم، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران      تلفن: (031) 53323206 - 8      فاکس: (031) 53323210  
Head Office: Reef building, boustane saadi boulevard, Isfahan, Iran      Tell: (+9831) 36252000 (12 Line)      Fax: (+9831) 36612980  
Plant: 10 St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road.      Tell: (+9831) 53323206 - 8      Fax: (+9831) 53323210

[www.polymeriran.com](http://www.polymeriran.com)

[info@polymeriran.com](mailto:info@polymeriran.com)