



رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک UP-977

شرح محصول:

شرایط نگهداری:

در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

رزین UP-977 یک رزین بر مبنای ارتوفتالیک اسید با فعالیت بسیار بالا و ویسکوزیته پایین جهت مصرف به صورت سه جزئی بر روی چوب است. این رزین با مقدار مناسب از کبالت و اسید MEKP مخلوط شده و چندین مرتبه پشت سرهم با ضخامت بالا روی چوب اسپری می شود، پس از خشک شدن ابتدا سطح سنباده کاری شده و سپس توسط پولیش کاملاً براق می گردد.

پایداری:

در شرایط فوق حداکثر شش ماه از زمان تحویل.

اطلاعات فنی:

مشخصه	مقدار	واحد اندازه گیری	استاندارد
حالت ظاهری	مایع ویسکوز	-----	
رنگ ظاهری	کمتر از یک	گاردنر	
درصد جامد	۵۷±۲	درصد	ISO 3251
ویسکوزیته	۱۰۰-۱۲۰	سانتی پواز	ISO 2555
دانسیته	۱/۰۸ ± ۰/۰۱	g/cm ³	ISO 1675
عدد اسیدی	حداکثر ۵۰	mg KOH/g	ISO 2114

ویژگی ها:

- خشک شدن و پخت سریع
- امکان اجرا با ضخامت زیاد
- قابلیت سنباده خوری
- براقیت و درخشندگی عالی پس از پرداخت نهایی
- مقاوم در برابر شرایط جوی

دفتر مرکزی : اصفهان ، بوستان سعدی ، جنب بانک کشاورزی ، ساختمان ریف تلفن : ۳۶۲۵۲۰۰۰ (۰۳۱) (خط ۱۲) فاکس : ۳۶۲۷۸۴۸۰ (۰۳۱)
کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران تلفن : ۵۳۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۱) فاکس : ۵۳۳۲۳۲۱۰ (۰۳۱)
Head Office: Reef building, boustane saadi boulevard, Isfahan, Iran Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36612980
Plant: 10 St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323206 - 8 Fax: (+9831) 53323210

www.polymeriran.com

info@polymeriran.com